

## P10 POLIMENTO CORTE AGRESSIVO



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alto poder de corte.
- Remove marcas de lixamento P1500.
- Excelente rendimento.
- Baixa formação de pó durante o polimento.
- Pode ser utilizado em vernizes novos e envelhecidos.
- Livre de silicones.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Boina para Polimento Corte Agressivo.
- Boina Dupla Face de Lã Wurth.
- Pano de microfibra.

### Descrição do produto

P10 é um Polidor de Corte utilizado para a remoção rápida de marcas de lixamento (até grão P1500), riscos profundos e imperfeições na pintura. Desenvolvido para nivelar superfícies repintadas ou desgastadas, oferece alto poder de corte com mínima formação de poeira. Sua fórmula à base de água, livre de silicone, proporciona segurança no uso em repinturas e excelente rendimento. Recomendado para uso com boinas de lã ou espuma agressiva, é a primeira etapa no processo profissional de polimento automotivo.

### Características

- Remove marcas de lixamento até P1500.
- Elimina riscos profundos e imperfeições na pintura.
- Alto poder de corte.
- Mínima formação de poeira.
- Fórmula à base de água.
- Livre de silicone.
- Excelente rendimento.
- Indicado para uso com boinas de lã ou espuma agressiva.

### Aplicações

- Uso profissional em oficinas automotivas, funilarias e setores industriais.
- Indicado para vernizes duros e resistentes a riscos e vernizes cerâmicos.
- Correção de vernizes recém-pintados.
- Restauração de vernizes envelhecidos.
- Nivelamento de superfícies repintadas ou desgastadas.

### Modo de usar

- Para vernizes duros e resistentes a arranhões, use Boina para Polimento Corte Agressivo ou uma Boina Dupla Face de Lã Wurth.
- Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto.
- Aplique uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida.
- Caso a boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento na boina e poli-la antes.
- Recomenda-se usar uma politriz em uma velocidade ideal de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com pressão leve a média.
- Faça o polimento até que todas as imperfeições sejam removidas.
- Remova todos os resíduos com um pano de microfibra.
- No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.

## P10 POLIMENTO CORTE AGRESSIVO

### Restrições de uso

- Recomendado para uso profissional
- Produto de alto poder de corte, pode não ser adequado para correções leves ou acabamentos finais.
- Não utilizar em superfícies quentes.
- Melhor desempenho entre 15 °C e 25 °C.
- Utilizar com politriz rotativa dentro da rotação recomendada de 1200-1600 RPM.

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +45°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Densidade	1,23 g/cm <sup>3</sup>
Grau de corte	09/10
Grau de brilho	06/10
Cor	Branco

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900 / [www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Branco	250g	<b>0893 251 001</b>